W. RICHNER AG
Glasbeschichtungen

RISO-SOOL RTM 704 Streifen-Breit

Art	Sichtschutz Streifen-Breit-SR
Anwendung	Fenster, Türen, Büro und Glastrennwände
Farbe	Weisses Bandmuster
Durchlässigkeit	-
Eignung	für Einfach und Doppelverglasung
Installation	Innen

Technische Daten:	
Strahlungsdurchlässigkeit	51%
Strahlungsreflexion nach aussen	18%
Strahlungsabsorption	31%
Lichtdurchlässigkeit	48%
Lichtreflexion nach aussen	24%
Lichtreflexion nach innen	25%
UV-Durchlässigkeit	<2%
Abschirmgrad	0,67
Emissivität	0,84
Ug-Wert (EN 673 W/m2 K)	5,6
Blendschutzfaktor	46%
Gesamtenergiedurchlässigkeit (g-Wert)	0,58
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	42%
Dicke ohne Schutzschicht	56my

Leerber 8, CH-5722 Gränichen, Tel. 062 842 34 34, Fax 062 842 66 55
www.folienschutz.ch ¦ info@folienschutz.ch